

CALCE PITTURA E PLUS

Vápenná dekoratívna farba

Popis	Dekoratívna farba na báze minerálneho spojiva určená na vnútorné použitie. Umožňuje dosiahnuť štruktúrny antický vzhľad na dekorovanom povrchu. Povrchová úprava s miernym reliéfom, charakterizovaná šerosvitom, ktorý zvyrazňuje pohyby štetca, zvýraznené leštením, tzv. efekt lime wash. Je obzvlášť vhodný na renovačné práce, napr. predmetov historického a umeleckého významu. Calce Pittura E Plus má vysokú paropriepustnosť a vďaka minerálnym zložkám dobre priľne k podkladu a neodlupuje sa ani na miestach vystavených vlhkosti.
Vlastnosti	- Veľmi dobrá priepustnosť vodnej pary - krycie vlastnosti - Matný povrch
Hustota	1,48 (+/- 0,05) kg/l
Aplikácia	• Pred použitím dôkladne premiešajte do získania jednoliatej konzistencie. • Natierajte pri teplote okolia a podkladu +10°C až +30°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80 %. • Počas a po maliarskych prácach vetrajte miestnosti, kým nezmizne charakteristický zápach. • Pre zachovanie špecifických vlastností farby sa nesmie miešať s inými výrobkami.
Riedenie	Farba pripravená na použitie, max. 10 % vody
Čas schnutia	Na dotyk schne za 3 hodiny, úplne schne za 12 hodín.
Počet vrstiev	Dve vrstvy
Farby	Biele alebo pastelové farby zo vzorkovníka ECORSON AP
Čistenie nástroje	Náradie by sa malo po skončení práce umyť vodou.
Výdatnosť	0,4 – 0,6 kg/m ² v 2 vrstvách
Podložie	Každý povrch musí byť najprv riadne pripravený: očistený, odstránený plesň, vysušený, odmastený a odstránený odlupujúci sa zvyšky starého náteru, vyplnený prípadné praskliny a nerovnosti. Povrch napenetrujte základným náterom MFA CLASSIC alebo MFA PLUS v závislosti od stavu podkladu a podľa návodu na použitie týchto produktov.

CALCE PITTURA E PLUS

Vápenná dekoratívna farba

	Čerstvé cementovo-vápenné omietky je možné natierať po 3-4 týždňoch schnutia, sadrové omietky po 2 týždňoch, tzv. „suchá omietka“ – priamo po brúsení.
Nástroje	Štetec.
Balenie	1 kg, 3 kg, 5 kg, 25 kg
Skladovanie a doprava	Výrobok prepravujte a skladujte v tesne uzavretom a originálnom obale. Chráňte pred atmosférickými faktormi. Teplota pri skladovaní a preprave by mala byť medzi +5 °C a +30 °C. Trvanlivosť farby je 24 mesiacov od dátumu výroby za predpokladu, že je výrobok správne skladovaný v neotvorenom a originálnom balení.
Ekológia	Farba neobsahuje olovo, chróm ani ortuť.
Upozornenia	Informácie uvedené v technickom liste nie sú špecifikáciou, predstavujú iba základné pokyny pre použitie výrobku a nezbavujú vás povinnosti vykonávať prácu v súlade so zásadami stavebného umenia a predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Všetky poskytnuté údaje sú založené na výskume vykonanom v laboratóriu v súlade s platnými normami, našimi praktickými skúsenosťami a najlepšimi vedomosťami. V závislosti od podmienok aplikácie produktu by sa mali jednotlivé pracovné kroky plánovať individuálne. Nezodpovedáme za škody spôsobené používaním výrobku spôsobom, ktorý nie je v súlade s odporúčaniami na používanie, skladovanie a prepravu.
	Pred začatím prác si prečítajte technický list a bezpečnostný list. Vydaním tejto karty sa všetky predchádzajúce karty stávajú neplatnými. <i>Limit obsahu VOC: (kat. A/a/FW): 30 g/l (2010), (kat. A/c/FW): 40 g/l (2010); výrobok obsahuje < 30 g/l</i>
	PRODUKT MÁ POĽSKÝ CERTIFIKÁT, CERTIFIKÁT PN EN ISO 9001:2009