

Ultramol hydro

Akrylová farba na dekoráciu/ochranu podlahy na mierne použitie.

Obrazy
pôdy



Destinácia

Jednozložková, vodná riediteľná, samosieťujúca akrylová farba na mierne zaťažené podlahy, 2 v 1 základný a vrchný náter. Vnútorne aj vonkajšie použitie.

exteriér. Saténová povrchová úprava.

Dekorácia a ochrana podláh pre domáce a servisné účely: súkromné alebo verejné priestory s miernou premávkou, šatne, kancelárie, chodby, balkóny (neprasknuté, v dobrom stave a netečúce), schody atď. a tiež drobné práce, ako sú parapety alebo označenie súkromných parkovísk.

ULTRASOL HYDRO predstavuje skutočnú alternatívu ku klasickým farbám na báze rozpúšťadiel z hľadiska mechanickej a chemickej odolnosti, a to najmä v obývaných priestoroch alebo priestoroch vyžadujúcich rýchlu reintegráciu, prevádzkach HQE, súkromných domoch a všeobecnejšie vo všetkých odvetviach činnosti citlivých na produkty s rozpúšťadlami.

Podporuje

- › Povrchový betón, potery alebo cementové dosky.
- › Drevo (iba interiérové).
- › Dlaždice (iba interiérové).
- › Kovové prvky, pevné plasty.
- › Staré samolepiace farby v dobrom stave.
- › Ďalšie podpory: obráťte sa na naše TECHNICKÉ SLUŽBY.

Základné vlastnosti

- › 2 v 1: Základný a vrchný náter.
- › Jednozložkový.
- › Rýchloschnúce (možno opakovať počas dňa).
- › Krásny dekoratívny vzhľad, dobrá výplň a veľmi dobrá nepriehľadnosť.
- › Veľmi dobrá príľnavosť.
- › Zabráňuje opotrebovaniu hladidiel a odstraňuje prach z odieranie povrchov.
- › Aplikácia možná na mierne vlhkých povrchoch.
- › Dobrá tvrdosť filmu, odolnosť voči oderu.
- › Dobrá odolnosť voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom, nežltne.
- › Rýchle vytvrdnutie, minimálna imobilizácia priestorov.
- › Jednoduchá údržba, umývateľné, odolné voči bežným domácim čistiacim prostriedkom.

Identifikačné charakteristiky

Podľa platných oficiálnych noriem alebo, ak to nie je možné, podľa interných noriem.

Prezentácia

Polotekutá farba.

Lesk

BS 60°: 15 až 25 %.

Suchý extrakt

Hmotnostne: 50 ± 2 %.
Objemovo: 38 ± 2 %.

Hustota

1,21 ± 0,02.

Bod vzplanutia

Neuplatňuje sa.

Miera VOC

< 30 g/l max. Limitná hodnota EÚ pre tento produkt (kat. A/i): 140 g/l. (2010).

Uhlíková stopa (Norma NF EN 15804+A2)

Celková zmena klímy: 1 220 kg ekvivalentu CO₂/UF*, podľa individuálnych FDES dostupných v databáze INIES:
www.inies.com alebo www.zolpan.fr

*Funkčná jednotka (UF): množstvo na ochranu a dekoráciu 1 m² vnútornej steny, pripravenej podľa pravidiel príslušného umenia, na základe referenčnej životnosti 10 rokov vrátane realizácie a bez údržby; t. j. hodnota uvedená pre plienky pre toto produkt.

Suché: 1 hodina.

Sušenie

Medzi vrstvami: 3 hodiny.

(23 °C, 50 % relatívnej vlhkosti)

Ľahké zaťaženie: 2 dni. Plná odolnosť: 1 týždeň.

Schnutie sa v chladnom a vlhkom počasí oneskoruje.

Výnos

Približne 8 m²/l na vrstvu (200 g/m² v 2 vrstvách) v závislosti od stavu povrchu a pórovitosti podkladu (± 45 mikróvov na vrstvu).

NF T36-005: Rodina I trieda 7b2.

Klasifikácia

Označenie Excell+: Bez kontaminantov, ktoré môžu narušiť kvalitu vinárskeho prostredia (chlórphenoly, chlórzanizoly a deriváty).

Emisie v interiéri*: A+.

* Informácie o úrovni emisií prchavých látok vo vnútornom ovzduší, ktoré predstavujú riziko toxicity vdychnutím, na stupnici tried od A+ (veľmi nízke emisie) do C (vysoké emisie).

Tiene

Tónovací systém (biela / PA, ME a TR báza).

Balenie

1 l - 3 l - 10 l.

Ultrazol hydro

Implementácia

Podpery, prípravné práce a podmienky aplikácie musia byť v súlade s platnými normami / DTU.

Príprava finančných prostriedkov

Podklady musia byť pevné, súdržné a vhodné na aplikáciu. Môžu byť mierne vlhké, ale nie mokré (matný vzhľad podkladu). Nesmú vykazovať vzĺínajúcu vlhkosť v dôsledku kapilárneho pôsobenia. Pórovitosť a mierna drsnosť uľahčujú prínavosť náteru. Musia byť zbavené cementového mlieka, uvoľnených a drobných častí, starého nekompatibilného náteru a všetkých nečistôt všeobecne (oleje, mastnoty, stopy gumy atď.).

- › Nový betón: starostlivé odstránenie prachu. „Otvorenie“ nenasiakavých podláh mechanickou prípravou alebo chemickým odstránením (ČISTIACI PROSTRIEDOK NA ODSTRÁŇOVANIE ŠTRUKTÚR).
- › Staré povrchy: odstráňte nečistoty a uvoľnené časti zametáním a kefovaním. V prípade potreby odmastite umytím VIACÚČELOVÝM ČISTIACIM PROSTRIEDKOM, opláchnite do neutrálneho stavu a osušte. Dodatočná mechanická príprava, ak sú prítomné poruchy súdržnosti alebo významné prevádzkové obmedzenia (otryskávanie, brúsenie, pieskovanie). Oprava, vyrovnanie vhodnou maltou.
- › Drevo (v interiéri): Starostlivé brúsenie. Po prvom nátere môže byť potrebné brúsenie jemným abrazívom.
- › Staré nátery (v dobrom stave) a citlivé na RIEDIDLO R: ľahké brúsenie/utieranie prachu alebo drhnutie do matného povrchu.
- › Kovové príslušenstvo (odmastené, zbavené hrdze): na vhodný základný náter.

Aplikácia produktu

2 pravidelné prekrížené vrstvy. V závislosti od prevádzkových obmedzení pridajte ďalšiu vrstvu na miestach vystavených väčšiemu namáhaniu.

Predbežné naniesenie prvého náteru zriadeného s 10 až 15 % vody na porézne surové podklady.

Na trieslovinovom dreve nahradte prvú zriadenú vrstvu vrstvou impregnácie SATIZOL.

Materiál

Stredne veľký valček, štetec, bezvzduchové striekanie (tryska 17 až 19 %). Najlepšie je použiť zariadenie špeciálne určené pre vodné produkty. Pracujte v pravidelných krížových vrstvách a vyplňte povrchy jednotiek.

Riedenie

V prvej vrstve je približne 10 až 15 % vody.

Pripravené na použitie pre ďalšie vrstvy.

Čistenie zariadenia

VODA, ihneď po použití.

Praktické rady

- › Podmienky žiadosti:
 - Teplota okolia a podkladu nad 8 °C (opatrenia, ak je T > 35 °C).
 - Relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80 % a vo vetranom priestore, aby sa podporilo odparovanie vody obsiahnutej vo výrobku (riziko straty lesku v kondenzačnej atmosfére).
 - Nekondenzujúca podpora (teplota podpory > 3 °C minimálne v rosnom bode).
- › Možnosť zlepšenia odolnosti proti šmyku a opotrebovaniu pridaním oxidu kremičitého do vrstvy náteru (± 10 % oxidu kremičitého typu HN 31, homogenizovať a opatrne valcovať do krížového vzoru, aby sa agregáty dobre rozložili).
- Čistenie pieskovaného náteru je menšie ako pri hladkom povrchu.
- › Značkovacie práce: výrobok je možné zakryť samostatne.
- › Na maľovanie garáží a plôch s vysokou premávkou sa dôrazne odporúča použiť produkty ULTRA SOLMUR A alebo ULTRASOL INDUSTRIE, PU INT/EXT, PARKING alebo FE.
- › Výrobok je možné natrieť inými farbami, ako sú PU, epoxidové atď. (odporúča sa predbežný test).

Ochrana prírody

- › 24 mesiacov v originálnom uzavretom obale.
- › Skladujte na chladnom a vetranom mieste.

Bezpečnosť, životné prostredie a zdravie

Dokumenty na nahládanie

- › Bezpečnostný štítok na obale.
- › Bezpečnostný list na INTERNETE: zolpan.fr

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA K TECHNICKÝM LISTOM ZOLPAN:

Táto verzia ruší a nahrádza predchádzajúce vydania. Je zodpovednosťou našich zákazníkov skontrolovať pred akoukoľvek implementáciou, či ide o najnovšie vydanie. Informácie uvedené v tomto oznámení slúžia len na orientačné účely a nemôžu nahradiť popis zodpovedajúci povahe a stavu finančných prostriedkov, ktoré sa majú spracovať.

ZOLPAN
L'EXPERTISE QUI CHANGE TOUT

17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04
Tel: 04 72 10 70 60 - Fax: 04 72 10 70 73

SAS s kapitálom 6 127 440 € - 972 503 387 RCS Lyon
APE 2030 Z - zolpan.fr

